(9 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭59—174537

 ⑤ Int. Cl.³
C 03 B 37/00 20/00
// G 02 B 5/14

識別記号

庁内整理番号 6602-4G 7344-4G L 7370-2H **43**公開 昭和59年(1984)10月3日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

9分プアイパ母材の製造方法

②特 順日

願 昭58—48576

❷出

願 昭58(1983)3月23日

砂発 明 者 岡野広明

日立市日高町5丁目1番地日立 電線株式会社電線研究所内 ⑫発 明 者 徳永利秀

日立市日高町5丁目1番地日立電線株式会社電線研究所内

切出 願 人 日立電線株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目1

番2号

切代 理 人 弁理士 佐藤不二雄

- 明 - 細 - 書

rl. 発明の名称

光ファイス母材の製造方法

2 特許請求の範囲

3. 発明の詳細な説明

本発明は光ファイパ母材の製造方法に係り、特にクラッポ権付きの光ファイパ母材の製造方法に関するものである。

従来の光ファイパ母材の製造方法は、パーナが 1 本の場合はコアに相当する部分のみを製造し、 次工程でクラッドに相当するガラス管で被覆して 光ファイペ母材を2工程で製造するのが最も一般 的な方法であつた。また、別法として別のパーナ を用いてコアの周囲にクラッドを成長させ、その 後に焼館ガラス化して光ファイパ母材を製造して いた。

しかるに上記の次工程でコアをガラス管で被覆する方法は、ガラス管内壁とコア相当の光ファイパ母材の表面処理が必要となるし、コアの周囲に別のパーナでクラッドを成長させる方法は、パーナの本数が増加して装置が複雑となり、多孔質母材形状の制御が困難になるという欠点をもつてい

本発明は上記従来技術の欠点を解消し、高精度で経済的な光ファイパ母材の製造方法を提供することを目的とし、その特徴とするところは、垂直に立てた3重管パーナの中心管よりSicA。GecA。Ar及びHa の混合ガスを、この中心管の外側よりArを、更にその外側の管よりOaを流出させて燃焼し、3重管パーナの中心とその火炎を吹付け

特局昭59-174537(2)

て混合ガスの酸化物粒子を付着させるために垂直 に立てた石英棒ターグットの下端中心とのずれを 1~4mの範囲に規制し、この多孔質母材を加熱 ガラス化してクラッド部を有するコアロッドを製 油することにある。

١

第1図は本発明の一実施例である光ファイル母 材の製造を置の毎直断面図である。本方法は火中 に混らを変していたパーナーの大力のの に混らない。大力を生化で、 とのでは、大力で、 を送り、大力で、 を受けて、 を受けて、 を受けて、 を受けて、 を生した。、 を生した。、 を生したが、 のでは、 のでは、

!i図によつて以下詳細に説明する。 1 は 3 重管の パーナ、 2 はパーナ 1 を保持する微動支持台、 3

になるように制御する。とのようにして外径 6 0 mm 、 長さ 300mm、かさ密度 0.2%/cc の多孔質母材 7 を得る。

次に、この多孔質母材でを焼結ガラス化して光 ファイパ母材とするのであるが、との場合、本発 明においては、多孔質母材?に残存しているOH 港を除去するため、下記のようにした。すなわち 第2図(a)に示すように、まず、多孔質母材でをカ ーポン炉芯管22の中に入れ、ガラス管16内に He ガスを 20 ℓ/sh の流量で施入し、ガラス管 1 6 内の内圧が外部よりも 0.2~1mm Hi O高くなる状態 とし、カーポヒータ12で多孔質母材7が透明ガ ラス化しない 1250で化加熱し、多孔質母材?を 3 mm/=の速度で図示しない回転引上装備によつて 引き上げる。とのとき、カーポヒータ12の部分 を通過した多孔質母材では予備焼給体23となる。 多孔質母材での全長が予備焼結体を3になつたら、 恵ちに温度を透明ガラス化する 1450 c に上げ、館 2 図(b) に示すように、予備焼結体 2 3 を 1 ~ 2mm / # の速度で引き下げ、カーポンヒータ12の部

上向きに固定されたパーナ1に原料ガスと燃料ガスが送り込り込み、火炎25中の加水分解反応によって酸化物微粒子を生成して石英棒ターゲット20の先端に堆積する。パーナ1の火炎25の周辺に配置されたガラス管6,7,8から吹き出

第2図は第1図の装置で得られた光ファイパ母材の屈折率分布を示す線図で、機軸は光ファイパ母材19の断面寸法であり、緩軸は屈折率 n である。光ファイパ母材19の直経を1とするとその0.6の範囲はコア部に相当し、屈折率差△nは1%であつた。

第3図は第1図の装置のパーナ位置とコア径/ クラッド外径との関係を示す線図である。パーナ 1の中心位置を石英棒ターゲット20の中心より 1~4mの範囲ですらすことによつて、コア経/ クラッド外径の値は 0.20~ 0.80まで変化した。

とのような光ファイパ母材(プレフォーム)19 を加熱延伸してファイパ化すると、その伝送損失は 0.85μmの 被 長光で 25dB/Km. 1.8μmの 放 長光で 0.5dB/Km. 6送帝域は 800MHz 以上の光ファイパが得られた。 なお、パーナ 1 の中心と石英 タゲット 2 0 の中心ずれが 1 m以下では、 スートが個心して正常な光ファイパ母材 1 9 を作ることができなかつた。 また、中心ずれが 4 m以上の場合はクラッド部が殆んど形成されないようになる。

特勵昭59-174537(3)

したがつて、パーナ1の位置は第3図の範囲に創限されるととになる。との光ファイパ母材1gには OH 差が含まれないので、伝送損失は上記の如く彼少している。

本発明の光ファイパ母材の製造方法は、光伝送 特性の優れた光ファイパ母材を能率良く製造できるという効果が得られる。

4. 図面の簡単な説明

第 L 図は本発明の一実施例である光ファイパ母材の製造装置の郵直断面図、第 2 図は第 1 図の装置で得られた光ファイパ母材の屈折率分布を示す

鉄図、第3図は第1図の装置のパーナ位置とコア 径/クラッド外径との関係を示す線図である。

1 … パーナ、 2 … 微動支持台、 3 … Na ガス導入管、 4 … ガス導入台、 5 、 1 3 、 2 4 … 差圧計、 6 ~ 8 … ガラス管、 8 、 2 3 … ガラス容器、 1 0 … 多孔質母材、 1 1 … 仕切板、 1 2 、 1 4 … フランジ、 1 5 … 焼結炉容器、 1 6 … ガスカーテン、 1 7 … カーポンヒータ、 1 8 … カーポン炉心管、 1 9 … 光ファイパ母材 (プリフォーム)、 2 0 … 石英棒ターゲント、 2 1 … カーポンシート、 2 2 …回転引上げ装置、 2 5 … 火炎。

代理人 弁理士 佐藤 不二岁







